

**ARTICOLO**  
*Article*

# Caprice Thermo

CARATTERISTICHE TECNICHE  
*Technical properties*

| TIPO DI PROVA<br><i>type of test</i> |                                                     | UNITA'<br><i>unit</i>              | LONG.<br><i>along</i> | TRASV.<br><i>across</i> | METODO<br><i>test method</i>    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| CARICO/strenght                      | CARICO DI ROTTURA<br><i>tensile strenght</i>        | N/5cm                              | 200 ± 50              | 150 ± 50                | ISO 1421:2016                   |
|                                      | ALLUNGAMENTO A ROTTURA<br><i>extension at break</i> | %                                  | 20 ± 5                | 50 ± 5                  | ISO 1421:2016                   |
|                                      | RESISTENZA ALLA LACERAZIONE<br><i>tear strenght</i> | N                                  | 6 ± 1                 | 6 ± 1                   | UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B |
|                                      | ADESIONE<br><i>peel adhesion</i>                    | N/cm                               | 5 ± 2                 | 5 ± 2                   | UNI EN ISO 2411:2018            |
| FONDAMENTALI/basic                   | SPESSORE<br><i>thickness</i>                        | mm                                 | 0,85 ± 0,10           |                         |                                 |
|                                      | PESO<br><i>weight</i>                               | g/m <sup>2</sup>                   | 300 ± 25              |                         |                                 |
|                                      | ALTEZZA<br><i>width</i>                             | cm                                 | 140                   |                         |                                 |
|                                      | LUNGHEZZA DEL ROTOLO<br><i>roll length</i>          | m                                  | 60                    |                         |                                 |
|                                      | COMPOSIZIONE<br><i>composition</i>                  | poliestere<br><i>polyester</i>     | %                     | 4 ± 2                   |                                 |
|                                      |                                                     | viscosa<br><i>viscose</i>          | %                     | 23 ± 2                  |                                 |
|                                      |                                                     | poliuretano<br><i>polyurethane</i> | %                     | 73 ± 2                  |                                 |

Rev.6

data revisione scheda 12/01/2026  
gg/mm/aaaa  
revision date 12/01/2026  
day/month/year



The mark of  
responsible forestry  
Prodotti Certificati FSC® disponibili su richiesta  
FSC® Certified products available on demand