

ARTICOLO
Article

Corolla

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical properties

TIPO DI PROVA <i>type of test</i>	UNITA' <i>unit</i>	LONG. <i>along</i>	TRASV. <i>across</i>	METODO <i>test method</i>
CARICO DI ROTTURA <i>tensile strenght</i>	N/5cm	200 ± 50	150 ± 50	ISO 1421:2016
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>extension at break</i>	%	20 ± 5	50 ± 5	ISO 1421:2016
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>tear strenght</i>	N	6 ± 1	6 ± 1	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
ADESIONE <i>peel adhesion</i>	N/cm	5 ± 2	5 ± 2	UNI EN ISO 2411:2018

FONDAMENTALI basic

SPESSORE <i>thickness</i>		mm	0,55 ± 0,10
PESO <i>weight</i>		g/m²	270 ± 25
ALTEZZA <i>width</i>		cm	140
LUNGHEZZA DEL ROTOLO <i>roll length</i>		m	60
COMPOSIZIONE <i>composition</i>	poliestere <i>polyester</i>	%	5 ± 2
	viscosa <i>viscose</i>	%	25 ± 2
	poliuretano <i>polyurethane</i>	%	70 ± 2

Rev.8

data revisione scheda 14/02/2025
gg/mm/aaaa
revision date 14/02/2025
day/month/year



The mark of
responsible forestry
Prodotti Certificati FSC® disponibili su richiesta
FSC® Certified products available on demand