ARTICOLO
Article

Marmo

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical properties

TIPO DI PROVA *type of test*	UNITA' *unit*	LONG. *along*	TRASV. *across*	METODO *test method*
CARICO / *strenght*				
CARICO DI ROTTURA *tensile strenght*	**N/5cm**	200 ±50	150 ±50	ISO 1421:2016
ALLUNGAMENTO A ROTTURA *extension at break*	**%**	20 ±5	50 ±5	ISO 1421:2016
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE *tear strenght*	**N**	6 ±1	6 ±1	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
ADESIONE *peel adhesion*	**N/cm**	5 ±2	5 ±2	UNI EN ISO 2411:2018

FONDAMENTALI / *basic*			
SPESSORE *thickness*	**mm**	0,60 ±0,10	
PESO *weight*	**g/m²**	240 ±20	
ALTEZZA *width*	**cm**	140	
DIAMETRO DEL ROTOLO *roll diameter*	**cm**	23	
LUNGHEZZA DEL ROTOLO *roll length*	**m**	60	
COMPOSIZIONE *composition* — **tnt** *nonwoven fabric*	**%**	33 ±4	
COMPOSIZIONE *composition* — **poliuretano** *polyurethane*	**%**	67 ±4	
COMPOSIZIONE TNT *nonwoven composition* — **poliestere** *polyester*	**%**	12 ±3	
COMPOSIZIONE TNT *nonwoven composition* — **viscosa** *viscose*	**%**	88 ±3	

Rev.4

data revisione scheda	14/04/2020 gg/mm/aaaa
revision date	*14/04/2020* day/month/year

sede legale, amministrativa e commerciale: via milano, 20/a 22036 erba (como) italy c.p. 183
tel.031.643608 fax 031.642292- ww.synt3.com-p.iva/c.fisc./reg.imp.como 00228710133-r.e.a.como 132458
unità produttive: 22036 erba ◘ via milano, 20/a ◘ via cascina california, 93 ◘ via del lavoro, 3