ARTICOLO
Article

Tweed

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical properties

TIPO DI PROVA *type of test*	UNITA' *unit*	LONG. *along*	TRASV. *across*	METODO *test method*
CARICO DI ROTTURA *tensile strenght*	**N/5cm**	200 ± 50	150 ± 50	ISO 1421:2016
ALLUNGAMENTO A ROTTURA *extension at break*	**%**	20 ± 5	50 ± 5	ISO 1421:2016
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE *tear strenght*	**N**	6 ± 1	6 ± 1	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
ADESIONE *peel adhesion*	**N/cm**	5 ± 2	5 ± 2	UNI EN ISO 2411:2018

CARICO/*strenght*

SPESSORE *thickness*		**mm**	0,65 ± 0,10
PESO *weight*		**g/m²**	240 ± 20
ALTEZZA *width*		**cm**	140
DIAMETRO DEL ROTOLO *roll diameter*		**cm**	23
LUNGHEZZA DEL ROTOLO *roll length*		**m**	60
COMPOSIZIONE *composition*	**poliestere** *polyester*	**%**	5 ± 2
	viscosa *viscose*	**%**	28 ± 2
	poliuretano *polyurethane*	**%**	67 ± 2

FONDAMENTALI/*basic*

Rev.5

data revisione scheda	17/03/2023 gg/mm/aaaa
revision date	*17/03/2023* day/month/year

PETA - APPROVED VEGAN

FSC www.fsc.org FSC® C117731

The mark of responsible forestry

Prodotti Certificati FSC®disponibili su richiesta
FSC®Certified products available on demand