

ARTICOLO

Article

Graffio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties

TIPO DI PROVA type of test		UNITA' unit	LONG. along	TRASV. across	METODO test method
CARICO/strenght	CARICO DI ROTTURA tensile strenght	N/5cm	200 ± 50	150 ± 50	ISO 1421:2016
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA extension at break	%	20 ± 5	50 ± 5	ISO 1421:2016
	RESISTENZA ALLA LACERAZIONE tear strenght	N	6 ± 1	6 ± 1	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
	ADESIONE peel adhesion	N/cm	5 ± 2	5 ± 2	UNI EN ISO 2411:2018
FONDAMENTALI/basic	SPESSORE thickness	mm	0,60 ± 0,10		
	PESO weight	g/m²	270 ± 25		
	ALTEZZA width	cm	140		
	LUNGHEZZA DEL ROTOLO roll length	m	60		
	COMPOSIZIONE composition	poliestere polyester	%	5 ± 2	
		viscosa viscose	%	25 ± 2	
		poliuretano polyurethane	%	70 ± 2	

Rev.2

data revisione scheda 19/02/2025

gg/ mm/ aaaa

revision date 19/02/2025

day/ month/ year



The mark of
responsible forestry

Prodotti Certificati FSC® disponibili su richiesta
FSC® Certified products available on demand