

**ARTICOLO**

Article

# Maestrale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties

| TIPO DI PROVA<br><i>type of test</i>                       | UNITA'<br><i>unit</i> | LONG.<br><i>along</i> | TRASV.<br><i>across</i> | METODO<br><i>test method</i>    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>CARICO DI ROTTURA</b><br><i>tensile strenght</i>        | <b>N/5cm</b>          | 200 ± 50              | 150 ± 50                | ISO 1421:2016                   |
| <b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b><br><i>extension at break</i> | <b>%</b>              | 20 ± 5                | 50 ± 5                  | ISO 1421:2016                   |
| <b>RESISTENZA ALLA LACERAZIONE</b><br><i>tear strenght</i> | <b>N</b>              | 6 ± 1                 | 6 ± 1                   | UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B |
| <b>ADESIONE</b><br><i>peel adhesion</i>                    | <b>N/cm</b>           | 5 ± 2                 | 5 ± 2                   | UNI EN ISO 2411:2018            |

FONDAMENTALI basic

|                                            |                                    |                  |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| SPESSORE<br><i>thickness</i>               |                                    | mm               | 0,60 ± 0,10 |
| PESO<br><i>weight</i>                      |                                    | g/m <sup>2</sup> | 270 ± 25    |
| ALTEZZA<br><i>width</i>                    |                                    | cm               | 140         |
| LUNGHEZZA DEL ROTOLO<br><i>roll length</i> |                                    | m                | 60          |
| COMPOSIZIONE<br><i>composition</i>         | poliestere<br><i>polyester</i>     | %                | 5 ± 2       |
|                                            | viscosa<br><i>viscose</i>          | %                | 25 ± 2      |
|                                            | poliuretano<br><i>polyurethane</i> | %                | 70 ± 2      |

Rev.2

data revisione scheda 15/01/2026

gg/ mm/ aaaa

revision date

15/01/2026

day/month/year



The mark of  
responsible forestry

Prodotti Certificati FSC® disponibili su richiesta  
FSC® Certified products available on demand