

ARTICOLO
Article

Aliselle 031

CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical properties

	TIPO DI PROVA <i>type of test</i>	UNITA' <i>unit</i>	LONG. <i>along</i>	TRASV. <i>across</i>	METODO <i>test method</i>
CARICO/strenght	CARICO DI ROTTURA <i>tensile strenght</i>	N/5cm	150 ± 20	130 ± 20	ISO 1421:2016
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>extension at break</i>	%	20 ± 5	50 ± 5	ISO 1421:2016
	RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>tear strenght</i>	N	7,5 ± 1,5	8,5 ± 1,5	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
	ADESIONE <i>peel adhesion</i>	N/cm	5 ± 1	5 ± 1	UNI EN ISO 2411:2018
RESISTENZE ALL'USO wear resistance	RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE A 20°C <i>resistance to flex cracking at 20°C</i>	cicli <i>cycles</i>	≥ 100.000	≥ 100.000	UNI 4818-13:1992
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE CON MARTINDALE A SECCO <i>abrasion resistance with Martindale (DRY)</i>	cicli <i>cycles</i>	≥ 25.600		UNI EN ISO 12947-2:2017
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE CON MARTINDALE A UMIDO <i>abrasion resistance with Martindale (WET)</i>	cicli <i>cycles</i>	≥ 6.400		SATRA TM31:2003
FONDAMENTALI basic	SPESSORE <i>thickness</i>	mm	0,75 ± 0,10		
	PESO <i>weight</i>	g/m²	285 ± 25		
	ALTEZZA <i>width</i>	cm	≥ 145		
	COMPOSIZIONE <i>composition</i>	viscosa <i>viscose</i>	%	35 ± 2	
		poliuretano <i>polyurethane</i>	%	65 ± 2	

Rev.1

data revisione scheda 24/03/2023

gg/mm/aaaa

revision date 24/03/2023

day/month/year