

SCHEMA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

ARTICOLO ARTICLE		FLAUTO MICRO 14				
ALTEZZA Width cm	SPESSORE Thickness mm	PESO Weight g/m ²	COMPOSIZIONE Composition			
≥ 140	1,45 ± 0,10	705 ± 10%	48%PA _ 52%PU			
Caratteristica Property		Unità misura Unit	Valori Results		Tolleranze Range	Metodo di prova Test method
Determinazione della resistenza a rottura Tensile strenght		daN/50mm	Long/warp	125	± 15	UNI EN ISO 1421
			Trasv/weft	125	± 15	SATRA TM 29
Determinazione dell'allungamento a rottura Elengation at break		%	Long/warp	50	± 10	UNI EN ISO 1421
			Trasv/weft	110	± 10	SATRA TM 29
Determinazione della resistenza alla lacerazione Tear strenght		daN	Long/warp	≥ 6		UNI EN ISO 4674-1 B
			Trasv/weft	≥ 6		SATRA TM 30
Determinazione dell'adesione del Rivestimento Coating adhesion		daN/10mm	Long/warp	≥ 1,20		UNI EN ISO 2411
			Trasv/weft	≥ 1,20		SATRA TM 410
Flessioni ripetute metodo Bally +20° C Flex Resistance +20°C		n°Flessioni n°Flex	Long/warp	≥ 100.000		UNI 4818/13
			Trasv/weft	≥ 100.000		SATRA TM 55
Data/Date 16/02/2023	Operatore laboratorio/ Q.A.operator		Responsabile laboratorio/Q.A. manager			
I dati espressi in questa scheda tecnica, sono da considerarsi puramente indicativi e riferiti al campione testato, si consiglia quindi alla clientela di svolgere i propri controlli per determinare le conformità dell'articolo alle proprie esigenze prima di qualsiasi ulteriore lavorazione.						
The data in this data sheet are purely indicative and refer to the sample tested, therefore we recommend our customers to carry out their own checks in order to determinate the conformity of our article in respect to their own needs before any further processing.						