

**ARTICOLO**  
*ARTICLE*

## PREMIERE SUPREME PERLA

**ALTEZZA**  
*Width*  
cm

**SPESSORE**  
*Thickness*  
mm

**PESO**  
*Weight*  
g/m<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE**  
*Composition*

135 ± 3

1,05 ± 0,10

465 ± 10%

40%PL \_ 60%PU

**Caratteristica**  
*Property*

**Unità misura**  
*Unit*

**Valori**  
*Results*

**Tolleranze**  
*Range*

**Metodo di prova**  
*Test method*

**Determinazione della resistenza a rottura**  
*Tensile strenght*

daN/50mm

Long/warp

70

± 10%

UNI EN ISO 1421

Trasv/weft

24

± 10%

SATRA TM 29

**Determinazione dell'allungamento a rottura**  
*Elengation at break*

%

Long/warp

65

± 10%

UNI EN ISO 1421

Trasv/weft

250

± 10%

SATRA TM 29

**Determinazione della resistenza alla lacerazione**  
*Tear strenght*

daN

Long/warp

2,3

± 10%

UNI EN ISO 4674-1 B

Trasv/weft

2,8

± 10%

SATRA TM 30

**Determinazione dell'adesione del Rivestimento**  
*Coating adhesion*

daN/10mm

Long/warp

0,5

± 10%

UNI EN ISO 2411

Trasv/weft

0,4

± 10%

SATRA TM 410

**Resistenza all'abrasione Martindale**  
*Abrasion Resistance*

n°evoluzioni  
*n°revolution*

Secco/dry

≤ 5.000

SATRA TM 31 met A

Umido/wet

≤ 1.000

**Flessioni ripetute metodo Bally +20° C**  
*Flex Resistance +20°C*

n°Flessioni  
*n°Flex*

Long/warp

≥ 100.000

UNI 4818/13

Trasv/weft

≥ 100.000

SATRA TM 55

Data/Date

Revisione/Review

Operatore laboratorio/ Q.A.operator

Responsabile laboratorio/Q.A. manager

16/12/2015

3(16/12/2022)

I dati espressi in questa scheda tecnica, sono da considerarsi puramente indicativi e riferiti al campione testato, si consiglia quindi alla clientela di svolgere i propri controlli per determinare le conformità dell'articolo alle proprie esigenze prima di qualsiasi ulteriore lavorazione.

The data in this data sheet are purely indicative and refer to the sample tested, therefore we recommend our customers to carry out their own checks in order to determinate the conformity of our article in respect to their own needs before any further processing.