ARTICOLO
Article

Premiere Supreme Perla

CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical properties

	TIPO DI PROVA *type of test*	UNITA' *unit*	LONG. *along*	TRASV. *across*	METODO *test method*
CARICO/ *strenght*	**CARICO DI ROTTURA** *tensile strenght*	**N/5cm**	700 ± 10%	240 ± 10%	ISO 1421:2016
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA *extension at break*	**%**	65 ± 10%	250 ± 10%	ISO 1421:2016
	RESISTENZA ALLA LACERAZIONE *tear strenght*	**N**	23 ± 10%	28 ± 10%	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
	ADESIONE *peel adhesion*	**N/cm**	5 ± 10%	4 ± 10%	UNI EN ISO 2411:2018
RESISTENZE ALL'USO/ *wear resistance*	**RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE A 20°C** *resistance to flex cracking at 20°C*	**cicli** *cycles*	≥ 100.000	≥ 100.000	UNI 4818-13:1992
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE CON MARTINDALE A SECCO *abrasion resistance with Martindale (DRY)*	**cicli** *cycles*	≤ 5.000		UNI EN ISO 12947-2:2017
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE CON MARTINDALE A UMIDO *abrasion resistance with Martindale (WET)*	**cicli** *cycles*	≤ 1.000		SATRA TM31:2003
FONDAMENTALI/ *basic*	**SPESSORE** *thickness*	**mm**	1,05 ± 0,10		
	PESO *weight*	**g/m²**	465 ± 10%		
	ALTEZZA *width*	**cm**	135 ± 3		
	COMPOSIZIONE *composition* — **poliestere** *polyester*	**%**	40 ± 2		
	COMPOSIZIONE *composition* — **poliuretano** *polyurethane*	**%**	60 ± 2		

Rev.0

data revisione scheda	16/12/2022 gg/mm/aaaa
revision date	*16/12/2022* day/month/year

PETA - APPROVED VEGAN