

ARTICOLO
Article

Kenia

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical properties

CARICO/strenght

TIPO DI PROVA <i>type of test</i>		UNITA' <i>unit</i>	LONG. <i>along</i>	TRASV. <i>across</i>	METODO <i>test method</i>
CARICO DI ROTTURA <i>tensile strenght</i>		N/5cm	180 ± 20	150 ± 20	ISO 1421:2016
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>extension at break</i>		%	20 ± 5	45 ± 5	ISO 1421:2016
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>tear strenght</i>		N	6 ± 1	6 ± 1	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
ADESIONE <i>peel adhesion</i>		N/cm	5 ± 2	5 ± 2	UNI EN ISO 2411:2018

SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO (Crockmeter) <i>test for colour fastness to rubbing (Crockmeter)</i>		scala dei grigi <i>grey scale</i>	secco/ <i>dry</i> 2/3 umido/ <i>wet</i> 1/2	UNI EN ISO 105-x12:2016
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------

FONDAMENTALI/basic

SPESSORE <i>thickness</i>		mm	0,75 ± 0,10
PESO <i>weight</i>		g/m ²	295 ± 30
ALTEZZA <i>width</i>		cm	137-140
LUNGHEZZA DEL ROTOLO <i>roll length</i>		m	50
COMPOSIZIONE <i>composition</i>	viscosa <i>viscose</i>	%	25 ± 2
	poliuretano <i>polyurethane</i>	%	75 ± 2

Rev.0

data revisione scheda	07/06/2023
	gg/mm/aaaa
revision date	07/06/2023
	day/month/year