

ARTICOLO
Article

Popeline

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical properties

TIPO DI PROVA <i>type of test</i>	UNITA' <i>unit</i>	LONG. <i>along</i>	TRASV. <i>across</i>	METODO <i>test method</i>	
CARICO/strength	CARICO DI ROTTURA <i>tensile strenght</i>	N/5cm	200 ± 50	150 ± 50	ISO 1421:2016
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>extension at break</i>	%	20 ± 5	50 ± 5	ISO 1421:2016
	RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>tear strenght</i>	N	6 ± 1	6 ± 1	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
	ADESIONE <i>peel adhesion</i>	N/cm	5 ± 2	5 ± 2	UNI EN ISO 2411:2018
FONDAMENTALI basic	SPESSORE <i>thickness</i>	mm	0,55 ± 0,10		
	PESO <i>weight</i>	g/m²	240 ± 20		
	ALTEZZA <i>width</i>	cm	140		
	DIAMETRO DEL ROTOLO <i>roll diameter</i>	cm	23		
	LUNGHEZZA DEL ROTOLO <i>roll length</i>	m	60		
	COMPOSIZIONE <i>composition</i>	poliestere <i>polyester</i>	%	5 ± 2	
		viscosa <i>viscose</i>	%	28 ± 2	
poliuretano <i>polyurethane</i>		%	67 ± 2		

Rev.0

data revisione scheda 11/04/2024

gg/mm/aaaa

revision date 11/04/2024

day/month/year

The mark of responsible forestry
Prodotti Certificati FSC® disponibili su richiesta
FSC® Certified products available on demand

sede legale, amministrativa e commerciale: via milano, 20/a 22036 erba (como) italy c.p. 183
tel. 031.643608 - www.synt3.com - p.iva / c.fisc. reg. imp. como 00228710133 - r.e.a. como 132458
unità produttive: 22036 erba via milano, 20/a via cascina california, 93 via del lavoro, 3

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Coronet S.p.A.